


ADLER Allwetterlack

50020 ff



20 % 80367

Produktbeschreibung

Farbloser Kunstharzlack für Holz im Innen- und im Außenbereich. Bootslackqualität.

Besondere Eigenschaften

Geruchsarm; rasche Trocknung; sehr gute Creme- und Fettbeständigkeit.

Achtung: Gelbliche Eigenfarbe

Anwendungsgebiete

Holz im Innen- und im Außenbereich, wie z. B. Gartenmöbel, Biertische und Tore.

Auch zum Ablackieren von KH-Lacken und wasserverdünnbaren Buntlacken zur Verhinderung von Farbabrieb.

Auftragsart

Streichen, Rollen, Spritzen

Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.

Untergrundvorbehandlung

Holz: Schliff Körnung 120

Holz im Außenbereich vorher mit Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff imprägnieren.

Zu überstreichende durchgetrocknete Anstriche mit Körnung 220 anschleifen.

Decklackierung

2 x mit ADLER Allwetterlack 50020 decklackieren.

Verdünnung

ADLER Allwetterlack 50020 ist streichfertig eingestellt, zum Rollen bis 5 % ADLER Adlerol 80301 zugeben, zum Spritzen mit 20 % ADLER KH-Spritzverdünnung 80367 verdünnen.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Mindestens + 5 °C

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Staubtrocken nach ca. 2 Stunden

Klebfrei nach 4 Stunden

Überlackierbar nach ca. 12 Stunden

Hohe Schichtstärken und/oder niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.

Arbeitsgeräte

Mit ADLER Adlerol 80301 reinigen.

11-09 (ersetzt 01-07)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)	Ca. 10 m ² /l und Auftrag
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml, 5 l, 25 l
Farbtöne	Farblos Glänzend 50020 Farblos Matt 50023
Besondere Hinweise	Farblose Beschichtungen im Außenbereich weisen verkürzte Renovierungsintervalle auf und bedürfen daher erhöhter Pflege. Beschädigungen sollten schnellstmöglich saniert werden, um Vergrauungen zu verhindern.
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig. Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr der Selbstentzündung verboten!