S2000
1K WASH PRIMER

BESCHREIBUNG:

S2000 1K Wash Primer ist ein säurebasierender Haftgrund und Teil des kompakten Syrox Reparaturlacksystems. Er wurde speziell zur Verwendung auf blankem Metall entwickelt und bietet einen sehr guten Korrosionsschutz.



EIGENSCHAFTEN:

- ZUR ANWENDUNG UNTER DEN SCHLEIFFÜLLERN SYROX S3020 UND S3060.
- AUSGEZEICHNETE HAFTUNG.
- ZINKCHROMATFREI.
- KORROSIONSSCHUTZ.

PRODUKTE:

- S2000 1K WASH PRIMER
- S8000 VERDÜNNUNG



SYROX REPARATURLACKSYSTEM

KLARLACKE:
- S5000 HS TOP KLARLACK
- S5100 AIR DRY KLARLACK KRATZBESTÄNDIG

BASISLACK:
- S100 - S940 WASSERBASIERENDER BASISLACK

GRUNDMATERIAL:
- S1000 UNIVERSAL POLYESTER SPACHTEL
- S3020 SCHLEIFFÜLLER HELLGRAU
- S3060 SCHLEIFFÜLLER DUNKELGRAU
- S2000 1K WASH PRIMER
-S2500 KUNSTSTOFF-HAFTVERMITTLER

Nur für den professionellen Gebrauch!

ANWENDUNGSTECHNISCHE INFORMATION

S2000
1K WASH PRIMER

UNTERGRUND UND VORBEHANDLUNG





- Stahl, verzinkter Stahl oder weiches Aluminium, gereinigt und geschliffen.
- Werksgrundierung, angeschliffen.
- Gut angeschliffene Werks- oder Altlackierung (ausgenommen thermoplastische Lackierung).
- Mit S1000 UNIVERSAL SPACHTEL vorgearbeitete und anschließend geschliffene Flächen..

PRODUCT MIX:



Volumenmäßig: 2 : 1
Gewichtsmäßig (g): 100 : 39

mit S8000 VERDÜNNUNG bei 20°C.

VOC konform, in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2004/42/EC. 2004/42/IIB(c)(780)760. Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.c) in spritzfertiger Form ist max. 780 g/l flüchtige organische Bestandteile. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfretiger Form ist max. 760 g/l.

VERARBEITUNG



Compliant / HVLP*
Spritzdüse. 1,3 - 1,5 mm
Spritzdruck: 1,5 - 2,0 bar Eingangsdruck / HVLP max. 0,7 Zerstäuberdruck
*Bitte Herstellerangaben beachten.



1 Spritzgang
Empfohlene Schichtdicke: 10 - 15 µm



Endabluft: 10 - 15 min bei 20°C

TROCKNUNG





ODER



SCHLEIFBAR



5 min bei 50% Leistung (kurzwelliger Strahler)

Überlackierbar mit:
S3020-S3060
SCHLEIFFÜLLER

ÜBERARBEITUNG



- Mit S3020-S3060 SCHLEIFFÜLLER

Copyright© 2015 Axalta Coating Systems, LLC und alle Tochtergesellschaften.
Alle Rechte vorbehalten.
DE S2000-0 01-.2016.
Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

ANWENDUNGSTECHNISCHE INFORMATION

S2000
1K WASH PRIMER

TECHNISCHE HINWEISE

- Nicht mit Polyester- oder Epoxyprodukten überarbeiten. Nicht auf 1K Grundierungen, thermoplastischen Grundierungen oder thermoplastischen Decklacken auftragen.
- Nicht geeignet für den Einsatz auf thermoplastischen Lackierungen

SICHERHEIT

- Dieses Produkt ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) klassifiziert
- Das Tragen angemessener persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen.
- Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Beachten Sie die Vorsichts- und Warnhinweise auf dem Gebinde.

Alle anderen im Systemaufbau aufgeführten Produkte sind von Syrox®. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, verlieren die Systemeigenschaften ihre Gültigkeit, wenn das damit verbundene Material in Kombination mit anderen Materialien oder Additiven, nicht Syrox® zugeordnet werden kann.

Copyright© 2015 Axalta Coating Systems, LLC und alle Tochtergesellschaften.
Alle Rechte vorbehalten.

DE S2000-0 01-.2016.
Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben.