

## ADLER Legno-Wachs

## 50890

Universelles **Wachs** für den Möbel- und Innenausbau für **DIY und Gewerbe**

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### Allgemeines

Einfach zu verarbeitendes, schnell trocknendes Wachs für die Behandlung von Laub- und Nadelhölzern. Sehr gute Wasserbeständigkeit. Verleiht den damit behandelten Holzteilen einen vornehmen Matteffekt sowie einen samtweichen Griff und angenehme Haptik.

Die Härtung erfolgt durch Aufnahme von Luftsauerstoff (oxidative Trocknung).

#### Besondere Eigenschaften Prüfnormen




- Antistatisch
- ADLER Legno-Wachs 50890 wird lt. ofi-Gutachten (Nr.: 403.400/1) als nicht selbstentzündlich eingestuft!
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

#### Inhaltsstoffe

Modifizierte pflanzliche Öle, Wachse, Kieselsäure, aromatenfreie Benzine, bleifreie und kobaltfreie Trockenstoffe.

#### Anwendungsgebiete




- Für normal beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau, wie z.B. Schlaf- und Wohnzimmer-Einrichtungen: Verwendungsbereiche II – IV gemäß ÖNORM A 1610-12.
- Nicht geeignet für die Verwendung im Spritzwasserbereich!
- Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelästigung maximal einmal dünn mit diesem Produkt bearbeiten.

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, jedoch nicht über 30 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.
- Aufgetragenes Produkt kurz einwirken lassen und dann den Überschuss sorgfältig mit einem Baumwolltuch oder Gazeballen in Faserrichtung abziehen. Eine Schichtbildung muss unbedingt vermieden werden!
- Besonders griffige Flächen werden erzielt, wenn das Wachs nach Trocknung über Nacht mit einer Bürste mit Ledereinsätzen poliert wird.

**Auftragstechnik**

Auftragsverfahren	Becherpistole	Streichen	Rollen	Wischen
Spritzdüse (ø mm)	1,8	-	-	-
Spritzdruck (bar)	3 - 4	-	-	-
Auftrags-Menge (g/m²)	ca. 30 – 50 pro Auftrag	-	-	-
Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/l)	-	ca. 15 – 30 pro Auftrag		

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

**Trockenzeiten**

(bei 23 °C und 50 % r.F.)




Folgebeschichtung	nach ca. 6 h
Durchgetrocknet	nach ca. 7 Tagen

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Um einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen. Geringer Luftwechsel, z. B. durch dichte Stapelung, verzögert die Trocknung.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Auf inhaltsstoffreichen Hölzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Mit ADLER Legno-Reiniger 80025.

**UNTERGRUND****Untergrundart**

Fein- und grobporige Laubhölzer, Nadelholz

**Untergrundbeschaffenheit**

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

**Holzfeuchte**

Laubhölzer: 12 % +/- 2 %  
Nadelhölzer: 15 % +/- 2 %

**Untergrundvorbereitung**

**Möbel:**  
Abgestufter Holzschliff bis Körnung 180 - 240

## BESCHICHTUNGS-AUFBAU

**Grundbeschichtung** 1x ADLER Legno-Wachs 50890  
 Wenn eine stärkere Anfeuerung des Holzes gewünscht wird, empfehlen wir ADLER Legno-Öl 50880.  
 Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.  
 Zwischentrocknung: ca. 4 h

### Zwischenschliff



Leichter Glattschliff: Körnung 280 – 360  
 Schleifstaub entfernen.

### Schlussbeschichtung

1x ADLER Legno-Wachs 50890

## REINIGUNG & PFLEGE

### Reinigung & Pflege

**Reinigung** mit Wasser, CLEAN Möbelreiniger 96490 oder mildem Hausreiniger. Bei fettartiger Verschmutzung ADLER Legno-Reiniger 80025 verwenden. Eine Reinigung darf frühestens 14 Tage nach Auftrag des Wachses erfolgen.

Für **Auffrischungs-** und **Pflegearbeiten** 1x ADLER Legno-Wachs 50890 auftragen und Überschuss abziehen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

## BESTELLHINWEISE

### Gebindegrößen

750 ml, 5 l

### Farbtöne

ADLER Legno-Wachs 50890

Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen.

### Zusatzprodukte

ADLER Legno-Reiniger 80025  
 CLEAN Möbelreiniger 96490

## WEITERE HINWEISE

### Haltbarkeit/Lagerung

750 ml Gebinde:  
 Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

5 l Gebinde:  
 Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/eine Hautbildung zu vermeiden.

### GISCODE

Ö60

### Sicherheitstechnische Angaben



Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.

Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr der Selbstentzündung verboten!